



## 1x Dekkend Binnen

# MATTERHORN PAINT

Goed dekkende en goed afwasbare, matte acryl muurverf voor binnenmuren en plafonds. Eenvoudig te verwerken, ademend, reukarm en spat weinig. Geschikt voor droge ruimten zoals woon- en slaapkamer.

**Verwerking:** Voor gebruik goed doorroeren. De 1ste laag eventueel verdunnen met maximaal 10% water, de 2de niet verdunnen. Aanbrengen met muurverfroller of borstel. Gebruik voor grote oppervlakken een muurverfroller en voor de randen een borstel. Rol het geschilderde oppervlak in één richting na met lange bewegingen. Niet verwerken beneden de 8°C.

**Rendement:** ± 8 m<sup>2</sup> /liter per laag afhankelijk van het type ondergrond, de voorbehandeling en het gereedschap.

**Droogtijd bij +20°C:** Droog na ± 2 uur en overschilderbaar na ± 6 uur.

**Voorbehandeling:**

Ondergrond: De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Gaten, scheuren, loszittende en onstabiele delen vooraf herstellen. Net gecementeerde ondergronden minimaal 6 weken laten uitharden.

**Geschilderde muren en plafonds in goede staat:** Reinigen met ontvettingsmiddel.

**Licht zuigende/poederende ondergronden:** Voorbehandelen met Matterhorn Paint Primer Muur & Plafond.

**Sterk zuigende ondergronden:** Voorbehandelen met een fixeermiddel.

**Poederende, poreuze ondergronden en niet watervaste verflagen:** Grondig afwassen met schoon water totdat de ondergrond niet meer afgeeft. Daarna voorbehandelen met een fixeermiddel.

**Verontreinigde ondergronden (roet- en vochtvlekken, nicotine e.d.):** Reinigen met een ontvettingsmiddel en voorbehandelen met een isoleermiddel.

**Muren met behang:** De hechting controleren, vooral in de hoeken en loszittende delen vastzetten.

**Voor een optimaal dekkend resultaat:** de ondergrond na voorbehandelen altijd eerst verven met Matterhorn Paint Primer Muur & Plafond.

### TECHNISCHE GEGEVENS

<b>Bindmiddel:</b>	Vinylcopolymeer dispersie
<b>Pigmenten:</b>	Rutiel titaandioxide, fijne extenders en kleurstoffen
<b>Oplosmiddel:</b>	Water
<b>Vaste bestanddelen:</b>	63% in gewicht
<b>S.G.:</b>	Ca. 1,55 g/ml
<b>Viscositeit:</b>	Viscolab LC 3: 5 PaS @ 20°C
<b>Maalfijnheid:</b>	50 Micron
<b>Glansgraad:</b>	Mat ISO-2813 en DIN EN 13300: 60°/2,5% 85°/9%
<b>Tint:</b>	Wit
<b>Verdunning:</b>	Water
<b>Gevarenklasse:</b>	Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)
<b>Reinigen gereedschap:</b>	Water

**Prestaties:** Afwasbaarheid volgens DIN 53778: 4000 slagen. Klasse W. Schrobvastheid volgens ISO-11998 en DIN EN 13300: klasse 3

**Opslag:**

Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

**Algemeen:**

Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C. Vers gecementeerde ondergronden minimaal 6 weken laten uitharden.

**Restanten:**

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.